

VOCE DI CAPITOLATO

Acceptance Conditions

Codice prodotto: A001SY MATTONE STANDARD SYDNEY

Code of the product type

Fornitura di mattoni per Faccia a Vista tipo a mano con dimensioni nominali di mm. **250 x 120 x 55**

Supply of Facing Bricks Handle type with nominal dimensions mm.

prodotti meccanicamente con tecnica a Pasta Molle (tipo S.Anselmo), aventi le superfici a vista sabbiato da stampo presabbiato, permanenza in forno non inferiore a 48 ore.

mechanically produced with technical Soft-Mud Brick (type S. Anselmo), having sand faced finish by mould, fired not less than 48 hours.

Consegna in cantiere in pacchi avvolti con termoretraibile su pallet di legno a perdere.

Delivery to the site in packages wrapped with heat shrink on non-returnable wooden pallets.

Le caratteristiche tecniche devono corrispondere alle seguenti specifiche:

The technical characteristics must correspond to the following specification:

Elemento in laterizio per muratura non protetta

Element for brick masonry in unprotected wall

Configurazione:	Elemento Solido	
<i>Configuration</i>	<i>Solid unit</i>	
Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio:	T1	
<i>Dimensional tolerances</i>		
Categoria di tolleranza dimensionale di campo:	R1	
<i>Range Category</i>		
Categoria di resistenza al gelo:	F2	
<i>Durability against freeze-thaw</i>		
Categoria del contenuto di sali solubili attivi:	S2	
<i>Active soluble salt content</i>		
Conduttività termica $\lambda_{10, dry}$	0.43	W/mk
<i>Thermal conductivity</i>		
Resistenza alla compressione:	14	N/mm ²
<i>Compressive strength declared value</i>		
Assorbimento d'acqua	25	%
<i>Water absorption</i>		

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.r.l. si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative vigenti i valori riportati sulla presente voce di capitolato. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere il presente documento aggiornato immediatamente prima dell'acquisto.

CAUTION: S.Anselmo S.r.l. reserves the right to modify the parameters given in the present specification within the ranges provided in the above-mentioned standards. Customers are therefore advised to request the current product specification immediately before their purchases.

Aggiornamento del 16/07/2020 **sostituisce ed annulla ogni altra precedente emissione**

Pagina 1 di 1

Update on

it replaces and cancels every other previous emission